

FINEDIN

BRAGOZZO

Antivegetativa autolevigante

satinata, per barche da lavoro. Durante la navigazione, si leviga gradualmente consentendo un maggiore scorrimento dello scafo, quindi un risparmio di carburante.

Nei colori rosso ossido, nero, azzurro e bianco, è disponibile in confezione da litri 0,750 - 2,5 - 19.

Applicazioni di BRAGOZZO

OPERA VIVA DI BARCHE PRECEDENTEMENTE TRATTATE CON ANTIVEGETATIVA BRAGOZZO:

Eliminare meccanicamente gli eventuali residui di vegetazione, allo scopo è molto pratico usare una normale idropulitrice a pressione da lavaggio; applicare due mani di BRAGOZZO su superfici completamente asciutte.

OPERA VIVA DI BARCHE PRECEDENTEMENTE TRATTATE CON ALTRE ANTIVEGETATIVE FINEDIN:

Tutte le antivegetative FINEDIN sono tra di loro compatibili; nel caso si scegliesse di cambiare tipo, non è necessaria la preventiva asportazione del preesistente strato antivegetativo. Eliminare comunque gli eventuali residui di vegetazione, carteggiando ad umido per non produrre polvere; applicare due mani di BRAGOZZO accertandosi preventivamente che il supporto sia perfettamente pulito e asciutto.

OPERA VIVA DI BARCHE PRECEDENTEMENTE TRATTATE CON ANTIVEGETATIVE DI ALTRA MARCA:

Sebbene nella maggior parte dei casi le antivegetative di altra marca possono essere ricoperte con antivegetative FINEDIN, non vi è sicurezza di compatibilità. Accertarsene pitturando solo una piccola parte di scafo e ad essiccazione avvenuta, verificarne l'adesione. In caso di dubbio asportare le antivegetative preesistenti e gli eventuali fondi non perfettamente ancorati; preparare adeguatamente il supporto e applicare almeno due mani di BRAGOZZO.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Viscosità: 120"-140" F./4 a 20° C
- Peso Specifico: 1,50÷1,65 secondo tinta
- Residuo secco: 40-50% ± 2
- Essiccazione: fuori polvere 2 ore a 20° C.
in profondità 12 ore a 20° C.
- Resa: 120-180 ml/m² circa secondo il tipo di supporto e lo spessore applicato.

Si conserva per 12 mesi in confezioni originali a temperatura compresa tra +5 e +35°C.

CONSIGLI UTILI:

Prima dell'applicazione accertarsi che i supporti siano sani, asciutti, puliti; asportare completamente le vecchie pitture non perfettamente ancorate o in fase di distacco, negli altri casi basta una accurata carteggiatura; togliere con solvente le eventuali tracce di olio o di grasso. Non applicare mai su supporti umidi. BRAGOZZO nella tinta rosso ossido, non è adatto per pitturare scafi in lega leggera.

Con pennello o rullo, applicare e far essiccare a temperatura compresa tra +5 e +35°C e comunque ad almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada.

Prima dell'applicazione mescolare con cura il prodotto e diluire con circa il 5% del DILUENTE S 100. Per ottenere i migliori risultati sopraverniciare dopo almeno 12 ore a 20° C. e non oltre 6 giorni. Varare almeno dopo 24 ore e non oltre 6 giorni dall'applicazione dell'ultimo strato di BRAGOZZO evitando l'esposizione diretta al sole, che indurendo eccessivamente la pellicola ne comprometterebbe il corretto funzionamento.

La durata antivegetativa è in funzione dello spessore applicato; normalmente, si consuma all'incirca uno strato all'anno di antivegetativa, quindi la verniciatura può essere programmata. Tali dati sono riferiti ad un uso medio stagionale. Si consiglia di limitare l'impiego di antivegetativa qualora sussistano anche remote possibilità di contatto con acque potabili.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

FIN.ED.IN. srl zona industriale TAVIANO LE - ITALY
tel. 0833 912601 Fax 0833 912835 info@finedin.it www.finedin.it rev1.05

V E R N I C I M A R I N E